



eLUBE by ABS Serwis



GRAFITEX smar grafitowy litowy - 60ml

EVIL Lubricants

Grafitex to wielozadaniowy wysokowydajny smar litowo grafitowy o konsystencji NLGI 2, dużej nośności i wysokiej przyczepności dla kombinacji metal/metal do średnich ruchów i wysokich obciążeń. Podstawowe zalety smaru grafitowego grafitex to; wysoka nośność, duża smarowność i żywotność z racji niskiego odparowania oleju, dobre zabezpieczenie przed spłukaniem przez wodę lub mgłę wodną, dobre zabezpieczenie przed korozją, dobra odporność na utlenianie, redukcję zużycia i zdolność do wyciszania. Stabilność smarowania zapewniona jest w zakresie temperatur od -30 °C do 135°C. Skład smaru to olej mineralny, mydło litowe, grafit (10%), dodatki EP, dwusiarczek molibdenu oraz inhibitory korozji i dodatki lepkości. Taki skład pozwala na smarowanie wielu rodzajów łożysk. Podstawowe praktyczne aplikacje to; węzły tarcia i łożyska pojazdów oraz maszyn przemysłowych, łożyska silników i wentylatorów, węzły tarcia narażone na wodę, łożyska wrzecion,

przewodnice liniowe, przekładnie śrubowe toczne obrabiarek , wózki widłowe i urządzenia do podnoszenia, wały wielowypustowe, przeguby, zęby przekładni (zmniejszenie zużycia i zapobieganie wżerom), gwinty śrub ciągnących.

Sposób aplikacji jest typowy dla smarów o gęstości NLGI 2. Wyczyść miejsca które mamy smarować. Nakładać pędzlem, szpachlą, smarownicą lub automatycznym urządzeniem smarującym. Pomimo dużej gęstości smar z powodzeniem stosowany jest w systemach centralnego smarowania.

Podstawowe dane smaru Grafitex

Norma	Treść Kolor	Jednostka	wynik czarny
Skład: olej mineralny, mydło litowe ,grafit (10%)dodatki EP ,dwusiarczek molibdenu oraz inhibitory korozji dodatki lepkości			
	Konsystencja	Pasta do zębów	
	Temperatura pracy	° C	-30 do +135
DIN 51 818	Klasa konsystencji NLGI		2
ISO 2137	Penetracja	mm/10	265-295
ISO 2811	Gęstość w temperaturze 20 ° C	g / ml	1,25
DIN 51 350 pt.4	Four-ball tester (VKA) obciążenie zespawania	N	2400
DIN 51 350 pt.5	Wżery zużyciowe pod obc. 800 N	mm	0,7
DIN 51 802	Metoda SKF-EmcorStopień korozji		1

Trwałość i przechowywanie: w przypadku przechowywania w temperaturze poniżej 20 °C w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, produkt ten posiada okres trwałości 60 miesięcy od daty produkcji.

Normy i atesty: DIN 51 825 - KF2K-30. DIN 51502: KPF2N 25 ,ISO 6743 - 9:L-XBDEB 2 ,Konsystencja Klasa NLGI 2, wysoka nośność ,nadaje się do smarowania długotrwałego, dobra odporność na utlenianie ,dobra odporność na wymywanie wodą ,dobra ochrona przed korozją , wydajność przy pracy w kurzu, zapobiega zjawisku stick-slip,

Ograniczenia: Produkt nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.

Tagi; metal/metal, smar do łożysk ślizgowych, smar do przewodnic przesuwnych, smar do łańcucha, smar do łożyska liniowego, smar do przekładni zamkniętej, smar do przekładni otwartej, smar do tłoka, smar do elementów pasowanych, smar do gwintów, smar do zawleczek przesuwnych, smar do wielowypustów, smar do nożyc do trawy, smar do nożyc do żywopłotu, smar przeciw zakleszczeniu, smarowanie czopa, pasta grafitowa, smar do przekładni ślimakowej, smar do przekładni, smar do łożyska wzdłużnego, smar do wielowypustów, smar do powierzchni ślizgowych, smar do przegubów, smar do sprężyny, smar do łańcucha, smar do maszyn rolniczych, Multi-Purpose Lithium – Graphite Grease.

Produkty o podobnym zastosowaniu: lub składzie technicznym: RENOLIT GR 2 EP, RENOLIT GR 2 ROD, RENOLIT GR TRACK, Renolit grafitem Rod Smar, RENOLIT OGL JK10, Super S Super MP2 Grafit Grease , OG-H Heavy-Duty , Grease P2G, GREASE LRG – 2, GREASE LRG – 3 , MOL Farm Grease 2MG, Molytex EP-2, Graphite S491.

