



Smar Krytox GPL 226 op. 57g tubka

W pełni fluorowana stabilność Krytox GPL 226 zapewnia najwyższą oszczędność dzięki zwiększonej niezawodności oraz zmniejszeniu zużycia smaru i siły roboczej dzięki wydłużonym okresom wymiany smaru. Doskonała wytrzymałość folii zmniejsza zużycie, zmniejszając koszty konserwacji. Przy dużych obciążeniach lepkość wzrasta, zapewniając wsparcie i absorbując ciśnienie. Smar Dopuszczony do pracy w kontakcie z tlenem.

Smary Krytox zapewniają dłuższe smarowanie, które zmniejsza częstotliwość ponownego smarowania, nie tylko redukując koszty operacyjne, ale także zmniejszając ilość odpadów i potencjalny wpływ na środowisko. Środki smarujące Krytox są nieszkodzone i niereaktywne z

kwasowymi lub żrącymi środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi, parą, wilgocią lub wysokimi temperaturami. Oryginalne właściwości płynów można przywrócić poprzez regenerację; w ten sposób zmniejszając lub minimalizując usuwanie i spalanie. Chemours ma program regeneracji, który odzyskuje płyn PFPE. Obniża to całkowity koszt płynów i zmniejsza lub minimalizuje problemy związane z bezpieczeństwem i usuwaniem ze środowiska.

Standardowa penetracja klasy NLGI 2

#

Przydatny zakres temperatur od -36 do 260 ° C (-33 do 500 ° F)

Lepkość oleju bazowego, cSt, 20 ° C (68 ° F) 810

Lepkość oleju bazowego cSt, 40 ° C (104 ° F) 240

Lepkość oleju bazowego cSt, 100 ° C (212 ° F) 25

Separacja oleju,% w 30 godz., W 99 3%
° C (210 ° F)

Wygląd Biały, konsystencja kremu

Dodatki antykorozyjne Azotyn sodu

Klasa antykorozyjna ASTM D1743 Pass

Ciężar właściwy 1,95

Zużycie piłki Four Ball, ASTM 0,4 mm

D2266,1 godzina, 1200 obrotów na
minutę, 107 ° C (225 ° F), obciążenie
20 kg

Współczynnik tarcia, ASTM D2266 0,11